



Image may differ from product. See technical specification for details.

PCMF 101207 E

PTFE 복합 재료 플랜지 부싱

SKF PTFE 복합 플랜지 부싱은 진동, 회전 및 선형 운동에 적합하며 한 방향의 축방향 하중은 물론 경방향 하중도 수용할 수 있습니다. 벽이 얇은 디자인 이지만 무거운 하중을 수용할 수 있습니다. 또한 열 방출이 우수하므로 상대적으로 높은 슬라이딩 속도를 구현할 수 있습니다.

- 유지 관리가 필요 없는 작동, 긴 사용 수명으로 비용 효율적, 높은 작동 온도, 높은 하중 운반 능력, 높은 슬라이딩 속도 및 작은 작동 간극

개요

치수

보어 직경	10 mm
외경	12 mm
너비	7 mm
플랜지 직경	18 mm
플랜지 두께	1 mm

성능

기본 동적 하중 등급, 경방향	4 kN
기본 정적 하중 등급, 경방향	12.5 kN
기본 동적 하중 등급, 축방향	8 kN
기본 정적 하중 등급, 축방향	25 kN

속성



설계	플랜지
재료	PTFE 복합 재료
재유회 기능	없음

물류

제품 순 중량	0.0026 kg
eClass 코드	23-05-01-90
UNSPSC 코드	31171605

기술 사양

재료	PTFE 복합 재료
작동 온도	min. -200 °C
작동 온도	max. 250 °C



치수

d	10 mm	보어 직경
D	12 mm	외경

B	7 mm	너비
D ₁	18 mm	플랜지 외경
B ₁	1 mm	플랜지 너비
c ₁	min. 0.1 mm	챔퍼 보어 길이 - 축방향
c ₁	max. 0.6 mm	챔퍼 보어 길이 - 축방향
c ₂	min. 0.2 mm	챔퍼 외경 - 축방향 길이
c ₂	max. 1 mm	챔퍼 외경 - 축방향 길이
r	max. 1 mm	반경 플랜지/부싱 외경

권장 피팅

공차 축	f7
공차 하우징	H7

계산 데이터

기본 동적 하중 등급, 경방향	C	4 kN
기본 정적 하중 등급, 경방향	C ₀	12.5 kN
기본 동적 하중 등급, 축방향	C _a	8 kN
기본 정적 하중 등급, 축방향	C _{0a}	25 kN
특정 동적 하중 요소	K	80 N/mm ²
특정 정적 하중 요소	K ₀	250 N/mm ²
재료 및 베어링 유형에 따른 요소	K _M	480
허용 가능한 슬라이딩 속도	v	max. 2 m/s
마찰 계수	μ	min. 0.03
마찰 계수	μ	max. 0.25

공차 및 틈새

BUSHING DATA

- [Tolerances](#)
- [Operating clearance](#)

DESIGN OF BUSHING ARRANGEMENTS

- [Shaft and housing tolerances](#)

이용약관